

» ARCHITECTURAL WINDOW FILMS
» FILMS POUR VITRAGES BÂTIMENT


Silver 35

Solar Gard® Silver window film range provides maximum heat rejection by being the first line of defense against solar heat and glare.

The film provides a refreshed and uniform look to dated buildings and maximum heat rejection also means maximum saving on air conditioning costs. UV blockers protect people and property from damaging UV rays.

La gamme Solar Gard Silver comprend une grande variété de films à base de métaux rares et précieux, tels que l'or, l'argent et le bronze. Cette série de films offre une protection optimale de la vie privée, couplée à une transmission minimale de chaleur à votre environnement intérieur.

Un choix très efficace pour les immeubles à vocation commerciale.



Performance Parameters for Different Window Types

Solar energy

Solar heat gain coefficient (G-value)	.87	.35	.77	.43
Solar heat gain reduction %	0	60	0	44
Total solar energy rejected %	13	65	23	57
Infrared rejection @780 à 2500 nm % ¹	17	86	—	—
Light to solar heat gain ratio (VLT/SHGC)	1.04	0.99	1.05	0.74
Transmittance %	85	26	73	24
Absorptance %	7	38	14	41
Reflectance %	8	36	13	35

Visible light

Transmittance %	90	34	82	32
Reflectance exterior %	8	38	15	40
Reflectance interior %	8	36	15	37
Glare reduction %	0	62	0	61

Thermal energy

Emissivity	.84	.73	.84	.73
Winter U-factor (W/m ² °C)	5.8	5.5	2.8	2.7
Winter heat loss reduction %	0	5	0	3

Ultraviolet light

Blocked @300 to 380 nm %	36	>99	51	>99
--------------------------	----	-----	----	-----

Fade control

Fade control UV TdW-ISO @300 to 700 nm % ²	85	28	74	26
Fade reduction %	0	67	0	65

4mm Single clear Simple vitrage		4/12/4mm Double clear Double vitrage	
No film Sans film	Silver 35	No film Sans film	Silver 35
.87	.35	.77	.43
0	60	0	44
13	65	23	57
17	86	—	—
1.04	0.99	1.05	0.74
85	26	73	24
7	38	14	41
8	36	13	35
90	34	82	32
8	38	15	40
8	36	15	37
0	62	0	61
.84	.73	.84	.73
5.8	5.5	2.8	2.7
0	5	0	3
36	>99	51	>99
85	28	74	26
0	67	0	65

Performances en fonction du support

Énergie solaire

Facteur solaire (g)	
Réduction d'échauffement solaire %	
Énergie solaire totale rejetée %	
Rejet Infrarouge 780 à 2500 nm % ¹	
Ratio lumière visible/facteur solaire (TR/G)	
Transmission %	
Absorption %	
Réflexion %	

Lumière visible

Transmission %	
Réflexion extérieure %	
Réflexion intérieure %	
Réduction de l'éblouissement %	

Énergie thermique

Emissivité	
Valeur U Hiver (W/m ² °C)	
Réduction de perte de chaleur en hiver %	

Rayons ultraviolets

Réduction @ 300 à 380 nm %	
----------------------------	--

Contrôle de décoloration

Facteur de décoloration UV TdW-ISO @300 à 700 nm % ²	
Réduction de la décoloration %	


¹ Infrared rejection = 1 - average unweighted transmittance using ASTM E 903.

² Rejet infrarouge = 1 - transmission moyenne non pondérée selon la norme ASTM E 903.

³ TdW-ISO is the percentage of transmitted light that causes fading. A lower number means more protection against fading.

⁴ Rejet infrarouge = 1 - transmission moyenne non pondérée selon la norme ASTM E 903.

Film performance (4mm) Performances du film (4mm)



Order information Informations commande

Width of roll / Largeur du rouleau	Product code / Référence Produit	Length of roll / Longueur rouleau
48" / 1.21 meters	SF55004000-48100	100 feet / 30.48 meters
60" / 1.52 meters	SF55004000-60100	



REASONS TO TINT



RAISONS DE TEINTER



WE'RE ON IT



Physical properties nominal Caractéristiques physiques

Nom. thickness/Épaisseur nominale	50 microns
Tensile strength/Résistance à la traction	2,100 kg/cm ²
Melting point/Point de fusion	260 – 265°C



Performance results are center of glass generated on Saint-Gobain Planilux 4 mm clear using EN410 and Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) Window 7.4 software.

Les performances indiquées ont été obtenues en centre de vitrage Saint-Gobain Planilux 4 mm en utilisant la méthodologie EN410 avec le logiciel Window 7.4 du Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL).

SK0314SIL35INT 04/18

© Copyright 2018, Saint-Gobain Performance Plastics and/or its affiliates. All Rights Reserved.

www.solargard.eu
www.solargard.fr

Please recycle