

» SAFETY & SECURITY WINDOW FILMS
» FILMS DE SÉCURITÉ POUR VITRAGES



Sentinel™ 4 Mil Clear PC

Optically clear, colorless and especially developed for application on polycarbonate surfaces, Sentinel™ 4 Mil Clear maintains the appearance of the polycarbonate.

With the film installed on the outside, the polycarbonate is protected against several types of impact and damages.

Transparent sur le plan optique, incolore, et spécialement conçu pour être appliqué sur le polycarbonate, le Sentinel™ 4 Mil Clear préserve l'aspect du polycarbonate.

Quand le film est installé sur la face extérieure, le polycarbonate est protégé contre plusieurs types d'impacts et de dommages.



Performance Parameters for Different Window Types

Performance Results

Visible Light

Transmittance %

Solar Energy

Infrared rejection @780 à 2500 nm %*

Ultraviolet light blocked @300 to 380 nm %

Fade control UV Tdw-ISO @300 to 700 nm %**

Fade reduction %

Physical Properties

Tnom / T(μm) Nom. thickness /Overall

Tensile strength - kg/cm²

Elongation

Peel Strength - g/cm

Yield Strength - kg/cm² (at 5%)

Break Strength - kg/cm

Tear Strength - kg (Graves)

Puncture Strength - kg

4mm Single clear Simple vitrage		4/12/4mm Double clear Double vitrage		4mm Triple clear Triple vitrage		Paramètres de performance pour différents types de fenêtres	
No film Sans film	S 4 Mil Clear PC	No film Sans film	S 4 Mil Clear PC	No film Sans film	S 4 Mil Clear PC	Performance du film	
90	89	82	81	75	74	Lumière Visible	Transmission %
17	24	-	-	-	-	Énergie solaire	Rejet Infrarouge 780 à 2500 nm %*
36	>99	51	>99	61	>99	Réduction rayons ultraviolets @ 300 à 380 nm %	Facteur de décoloration UV Tdw-ISO @300 à 700 nm %**
85	68	74	61	66	56	Contrôle de décoloration %	Contrôle de décoloration %
0	20	0	18	0	11		
100/125		100/125		100/125		Caractéristiques Physiques	
2110		2110		2110		Tnom / T(μm) UV @300 à 380 nm	
>100%		>100%		>100%		Résistance à la traction - kg/cm²	
>985		>985		>985		Élongation	
10,8		10,8		10,8		Résistance au pelage - g/cm	
22,0		22,0		22,0		Résistance à la traction - kg/cm² (élongation 5%)	
3,0		3,0		3,0		Résistance à la rupture - kg/cm	
30,0		30,0		30,0		Résistance à la déchirure de Grave - kg	
						Résistance à la perforation - kg	

* Infrared rejection = 1 - average unweighted transmittance using ASTM E 903.

** Rejet infrarouge = 1 - transmission moyenne non pondérée selon la norme ASTM E 903.

** Tdw-ISO is the percentage of transmitted light that causes fading. A lower number means more protection against fading.

** Le Tdw-ISO représente le potentiel de dégâts de décoloration dus à la lumière transmise. Plus le chiffre est faible, meilleure est la protection.

For details on available safety testing and test reports, consult www.solargard.com or inquire with your local authorized dealer/distributor.

** Pour plus de détails sur les tests de sécurité disponibles et d'essai rapports, consulter www.solargard.com ou vous renseigner auprès de votre revendeur / distributeur agréé.



Order information Informations commande

Width of roll / Largeur du rouleau	Product code / Référence Produit	Length of roll / Longueur rouleau
60" / 1.52 meters	SF75200200-60100	
72" / 1.83 meters	SF75200200-72100	100 feet / 30.5 meters

Physical properties nominal Caractéristiques physiques

Nom. thickness/Épaisseur nominale 100 microns
 Tensile strength/Résistance à la traction 2,110 kg/cm²
 Melting point/Point de fusion 260 – 265°C



Performance results are center of glass generated using EN410 and Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) Window 7.6 software.

Les performances indiquées ont été obtenues en centre de vitrage en utilisant la méthodologie EN410 avec le logiciel Window 7.6 du Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL).

SK0314S4CPCINT 02/19
 © Copyright 2019, Saint-Gobain Performance Plastics and/or its affiliates. All Rights Reserved.

www.solargard.eu
www.solargard.fr



FRAMELESS BALUSTRADE
TESTING VIDEO



ARMORCOAT
VIDEOS



Please recycle