

4 Mil Solstice® 35

FILMFAKTA

% Visible light transmittance	38
% Visible light transmittance applied to auto glass ¹	32
% Total solar energy rejected	40
% Ultraviolet blocked (300 to 380 nanometers)	>99
% Infrared energy rejected (IRER)	36
% Selective infrared rejection (SIRR)	39
% Glare reduction	57
% Visible light reflectance	6
Sun Protection Factor	285+

FYSISKA EGENSKAPER

Tjocklek	4 mil / 100 micron
Dragstyrka	985 g/cm
Elastisk styrka	2,110 kg/cm ²
Brottstyrka	22 kg/cm
ASTM D4830 punkteringstest	32 kg

” Solar Gard® Solstice är utformad för att förbättra körkomforten samtidigt som den skyddar dig, dina passagerare och fordonets interiör från skadlig UV-strålning. Solstice erbjuder optisk klarhet och en teknologi som bevarar din utsikt och uppkoppling.

WWW.SOLARGARD.SE/SOLSTICE

www.solargard.se

PDF0314SLSTSW 05/25

© 2025, Saint-Gobain High Performance Solutions
and/or its affiliates • All Rights Reserved

♻️ Please recycle



Noteringar

1. Solar Gard är aktiv medlem i AIMCAL (the Association of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators). IWFA Testresultatens värden har beräknats enligt NFRC-metoden och med hjälp av programmet LBNL Window 5.2. Resultaten som endast är uppskattade värden, kan variera något mellan olika branschstandarder.
2. Samtliga resultat har uppmätts eller beräknats efter specifika procedurer och standarder. De angivna specifikationerna är sammanställda med avrundade värden. Dessa data tillhandahålls endast för information och vägledning. Solar Gards produkter kontrolleras av externa institut som utför oberoende mätningar och beräkningar. Begär gärna separata testrapporter och certifikat för att säkerställa prestandan vid specifika lösningar med Solar Gards produkter. Saint-Gobain Solar Gards produktgarantier för denna fönsterfilm finner du på återförsäljarsidan på www.solargard.se.
3. Testresultaten för solfaktor sommartid och bländningsreduktion är beräknade genom att jämföra glas med fönsterfilm mot glas utan fönsterfilm.
4. Alla värden baseras på film som är installerad på utsidan av ett 4 mm glas och på ett 4 mm + 4 mm tjockt, transparent glas.

